



K E R A M A

STIJLVOLLE EN
ROBUUSTE KUNSTSTOF
BUITENVLOEREN & GEVELS.

Veiligheidsinformatie
brochure

HOLLYWOOD COLLECTIE

April 2024

Inhoud

1. Overzicht	3
2. Technische gegevens	4
3. Kleuren en vormen	5
4. Clipbevestiging	6
5. TOPSCREWING	7
6. SIDESCREWING	9

Overzicht

De Supradeck Hollywood kunststof planken zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en met een houtnerf afwerking van hoogwaardige PU.

- Materiaal: Gerecycled Kunststof (PVC) en geavanceerde PU toplaag.
- Waterdicht materiaal, dus geen last van hechting van schimmels en groene aanslag.
- PU oppervlak blijft ongeveer 30% koeler dan WPC.
- Vlekresistent, kleurvast en krasvast.
- Gemaakt van ongeveer 60% gerecycled materiaal.
- Antislip R12 / Brandwerende Klasse B.
- Eenvoudige te reinigen met water.
- Hoge kwaliteit: 30 jaar beperkte garantie.



Technische gegevens

Coefficient of friction on dry floor surfaces / EN 13893:2002	Class C
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces. EN 16165:2021	Class R12
Density - ISO 1183-1:2019 Method A	0.868g/cm³
Flexural Strength - ASTM D790-10 Procedure A	34.5MPa
Slipperiness - CEN/TS 15676:2007	Surface condition: Dry Longitudinal direction: Mean: 90 / Min.: 78 Surface condition: Wet Longitudinal direction: Mean: 68 / Min.: 62
Charpy Impact Resistance - EN ISO 179-1:2010	Charpy Impact Strength: 77.25 kJ/cm²
Shore Hardness - With Ref to ASTM D2240-05 (2010)	D/70/1
Falling Mass Impact Resistance - EN 15534-1:2014+A1:2017	Falling mass (g): 1000 Falling height (mm): 700 Max. Residual Inden. (mm): 0.13 (no crack)
Tensile Strength	97.3MPa
Flexural properties(Test span: 300mm) - EN 15534-1:2014+A1:2017	Bending strength: 53.2MPa Modulus of elasticity:1943 MPa Max load: Mean:10540 N - Min: 9632 N Def. at 500N: Mean: 1.83 mm - Max: 2.09 mm
Nail and screw withdrawal - EN 15534-1:2014+A1:2017	Withdrawal capacity: 25.0 N/mm²
Swelling - EN 15534-1:2014+A1:2017	Mean Swelling: T-0.22% / W-0.08% / L-0.04% Max Swelling: T-0.33% / W-0.09% / L-=.10%
Water absorption - EN 15534-1:2014+A1:2017	Mean: 2.3% / Max 2.4 %
Moisture resistance undercyclic test conditions(Test span: 300mm) - EN 15534-1:2014+A1:2017	Original Bending Strength: 53.2 MPa After exposure Mean Bending Strength: 46.1 MPa Mean Decrease: 13.3% Mean Bending Strength: 40.0 MPa Max. Decrease:24.8%
Boiling Test	Mean: 21.2% Max: 23.2%
Swelling and Water Absorption	Mean Swelling: 0.22% Max. Swelling: 0.33% Max. Water Absorption: 2.4%
Linear thermal expansion coefficient - ISO 11359-2:2021	Temperature range: -20°C-80°C Longitudinal direction: 38.7 ·10 ⁻⁶ K ⁻¹

Let op: De afmetingen en gewichten kunnen variëren met 1-3%.
De verstrekte informatie kan variëren, actuele informatie en de resultaten van de uitgevoerde tests zijn te vinden op de website.

Kleuren en vormen



5 x 22 cm	Lengte: 360cm	Gewicht per stuk: 4.15kg
15.5 x 22 cm	Lengte: 360cm	Gewicht per stuk: 9.90kg
17.5 x 22 cm	Lengte: 360cm	Gewicht per stuk: 11.70kg Gewicht m2: 17.50kg
18.75 x 16 cm	Lengte: 360cm	Gewicht per stuk: 8.45kg

SIDESCROWING

voor het terras

BENODIGDHEDEN



Sideloc Tool 5mm

Extension
for SidelocSideloc Hollywood Schroef
4.3*40mmLange Bit
T15

VOORDELEN:

- **Sneller.**
- **Beter bevestigd.**
- Eén plank kan **zonder problemen** worden verwijderd.
- Wanneer je een plank verwijdert, kan je deze **opnieuw gebruiken** zonder schade aan het oppervlak.
- **Geen gaten** in de bovenste laag.



TOPSCREWING

Alleen waar Sidescrewing niet mogelijk is

BENODIGDHEDEN

Toploc Schroef
3.0*40mmBits
T10

LET OP:

- **Alleen waar** Sidescrewing niet mogelijk is.



KERAMA

Kerama Group B.V.
Braillestraat 10,
2652 XV Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
+31 (0) 174 788 350

WWW.KERAMAGROUP.NL | INFO@KERAMAGROUP.NL


supradeck
— Deck for life —

